



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



检测  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

No.Gn201506987

送检单位 江山市龙江消防材料有限公司

产品名称 D类干粉灭火剂




检验类别 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. Gn201506987

产品名称	D类干粉灭火剂	型号规格	D-Mg
委托单位	江山市龙江消防材料有限公司	生产单位	江山市龙江消防材料有限公司
送检单位	江山市龙江消防材料有限公司	样品编号	201506987
抽样单位	江山市质量技术监督局	抽样基数	1t
抽样地点	成品仓库	抽样日期	2015-05-26
样品数量	75kg	到样日期	2015-06-03
检验类别	型式检验	样品等级	空白
检验日期	2015-06-03 至 2015-07-23	检验地点	质检中心
检验依据	GA979-2012		
检验项目	全项		
检验结论	<p style="text-align: center;">江山市龙江消防材料有限公司送检的D-MgD类干粉灭火剂，经按GA979-2012《D类干粉灭火剂》检验，合格。（以下空白）</p> <div style="text-align: right;">             (检验业务专用章)            签发日期：2015年6月8日         </div>		
备注	本栏空白		

批准：  审核：  编制： 

检验结果汇总

No. Gn201506987

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	氯化钠含量, %	特征值±3 (5.2)	68.4	合格	70
2	二氧化硅含量, %	特征值±3 (5.2)	6.5	合格	7
3	松密度, g/mL	特征值±0.1 (5.2)	0.58	合格	0.6
4	含水率, %	≤0.20 (5.2)	0.18	合格	
5	抗结块性(针入度), mm	≥16.0 (5.2)	18.9	合格	
6	斥水性	无明显吸水, 不结块 (5.2)	无明显吸水, 不结块。	合格	
7	流动性, s	≤8.0 (5.2)	7.5	合格	
8	粒度分布, %	0.250 mm	0.0 (5.2)	合格	
		0.250 mm~0.125 mm	特征值±3(5.2)	合格	3.0
		0.125 mm~0.063 mm	特征值±6(5.2)	合格	6.0
		0.063 mm~0.040 mm	特征值±6(5.2)	合格	12.0
9	耐高、低温性, s	≤5.0 (5.2)	先做高温试验, 后做低温试验: 1.8	合格	
			先做低温试验, 后做高温试验: 1.7	合格	
10	腐蚀性	无明显锈蚀(5.2)	无明显锈蚀	合格	
11	灭D类火灾效能	镁火	灭火成功(5.2)	合格	
		钠火	灭火成功(5.2)	空白	
		三乙基铝火	灭火成功(5.2)	空白	

样品图片:



201506987



201506987